



Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PHPG Haftputzgips

- Für Reparatur- und Beiputzarbeiten in Innenräumen
- Für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen, sowie auf rauen oder glatten Betonflächen, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder gem. DIN V 18 550
- Sehr gutes Haftvermögen, daher besonders für das Verputzen von Betonflächen geeignet
- Besonders leichtes und geschmeidiges Verarbeiten
- Geringes Mörtelgewicht
- Gipsputz mit speziellen Leichtzuschlagstoffen und Stellmitteln
- Haftputzgips gemäß Anforderungen der DIN V 18 550, Mörtelgruppe P IV
- Nicht brennbarer Baustoff der Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102
- Verarbeitungszeit: 1 - 1,5 Stunden
- Hohe Ergiebigkeit (25 kg = 4,1 m² geputzte Fläche bei 8 mm Putzdicke)
- Mittlere Putzdicke: 8 mm (Mindestputzdicke 5 mm)
- Schüttgewicht: ca. 620 kg/m³
- Körnung: 0,2 mm ≤ 4 %
- Nassmörtelausbeute 100 kg = 125 l Mörtel
- Verbrauch: ca. 0,80 kg pro mm und m²
- Biegezugfestigkeit: ≥ 1,0 MN/m²
- Druckfestigkeit: ≥ 2,5 MN/m²
- Raumgewicht: ca. 900 kg/m³
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ: 10
- Wärmeleitfähigkeit: 0,30 W/mK
- Lagerung Trocken auf Holzrosten; angebrochene Verpackungen verschlossen halten und kurzfristig verbrauchen
- Farbe: weiß, grau
- Geruch: Geruchlos
- MHD: 9 Monate ab Produktionsdatum
(Das Produkt ist danach weiterhin verwendbar, nur die Verarbeitungszeit verändert sich leicht.)



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05101144	051504	PHPG	1	25 kg Sack